



BOCCOLE IN FERRO AUTOLUBRIFICANTI SINTERIZZATE




Ferro Sint A00

Adatte per carichi elevati.
Buon coefficiente d'attrito. Funzionamento silenzioso. Tolleranze ristrette.

- Tolleranze standard: diametro interno **E7**, diametro esterno **r7**
- Tolleranze consigliate per le sedi: **H7**
- Tolleranze consigliate per gli alberi: **h7**
- Durezza albero > 50 HRC
- Rugosità albero < 0,3 RA

Densità	(gr./cm ³)	5,7 ~ 5,9
Carico statico	(kg./cm ²)	500
Carico dinamico	(PV=kg./cm ² x m/sec.)	13
Velocità lineare max	(m./sec.)	5
Volume olio impregnazione	(%)	22
Durezza	(HB=kg./cm ²)	35
Coefficiente d'attrito		0,025
Resistenza alla trazione	(kg./xmm ²)	18 ~ 26
Allungamento	(%)	2 ~ 4
Temperatura max con olio minerale	(°C)	-20 ~ +90
Temperatura max con olio sintetico	(°C)	-20 ~ +120

FERRO TIPO C




unità: mm

CODICE	Ø i	Ø e	L
6C10	6	10	8-10
6C12	6	12	12
8C12	8	12	8-10-12-14-16
10C13	10	13	10
10C14	10	14	10-16
10C16	10	16	10-16-20
12C16	12	16	12-16-20-25
12C18	12	18	12-16-20-25
14C20	14	20	12-20-30
15C20	15	20	12-16-20-25-30
15C22	15	22	20-30
16C20	16	20	12-16-20-28
16C22	16	22	16-20-22-25-30
18C22	18	22	20-30
18C25	18	25	16-20-30
20C24	20	24	20-24-30
20C25	20	25	20-30-40
20C26	20	26	15-20-30
20C28	20	28	20-25-30-40

CODICE	Ø i	Ø e	L
20C30	20	30	20-25-30
22C28	22	28	25-40
22C32	22	32	20-30
24C28	24	28	25
25C30	25	30	20-25-30-35-40
25C32	25	32	12-25-30-35-40
25C35	25	35	25-35-45-50
30C35	30	35	30-45
30C40	30	40	30-40-45-50-60
35C45	35	45	35-45-50-55
40C50	40	50	40-50-60-80
45C55	45	55	45-60
50C60	50	60	50-60-70
60C70	60	70	50-60-70
65C80	65	80	60
70C85	70	85	60-70-90
80C95	80	95	70-100

FERRO TIPO F



unità: mm

CODICE	Ø i	Ø e	Ø f	s. f.	L
8F12	8	12	16	2	12-14
8F14	8	14	18	3	8
10F14	10	14	18	2	12
10F16	10	16	20	3	10
12F16	12	16	18	2	12
12F18	12	18	22	3	12
14F20	14	20	25	3	12
15F22	15	22	28	3	12-16-22
16F22	16	22	28	4	16

CODICE	Ø i	Ø e	Ø f	s. f.	L
18F25	18	25	32	4	16
20F28	20	28	35	4	16-20-30-35
25F30	25	30	40	4	16
25F35	25	35	45	5	25
30F40	30	40	50	5	20-30
35F45	35	45	55	5	20-35
40F50	40	50	60	6	25-40-50
50F60	50	60	70	6	30-50